

自然油

产品描述

Biohouse® 碧欧 自然油是以天然植物油为基料的，自然干燥的工业木器涂料，干燥快，主要适合工厂机械施工。可适用于各种木制品，尤其是木地板和家具的涂装。符合欧盟儿童玩具安全标准 EN71.3 要求。

符合认证

EN71-3 欧盟儿童玩具安全标准

CEN/TS 15676:2007 欧盟地板防滑测试认证: SRV 值 80(干), 47(湿)

EN 13501-1:2007+A1:2009 欧盟防火测试认证: C f1 等级(在橡木实木地板上)

产品编号

9430 缎光

9431 哑光

基材处理

木材表面须清洁、干燥及无霜，含水率不高于 20%，

木材表面砂光至 180#到 240#，砂光过细会影响木材纤维吸收自然油，造成干燥过慢。

使用

使用前充分搅拌，无须稀释。

辊涂流水线上施工时:

用胶辊辊 2-3 涂，总涂布量为 25 - 30 g/cm² (2 涂) 或 35 - 40 g/cm² (3 涂)。每涂之后进热风干燥机(温度 60-90℃)，有利于植物油的渗透并加速表干。如无热风干燥机，用 UV 灯产生的热量加热(但并非 UV 固化)也有一定帮助。下线后自然晾干。

刷涂或布擦涂:

用硬猪鬃刷刷或布擦 2-3 涂。直至木材吸收饱和，总涂布量约为 40 - 50 g/cm²。每遍涂刷时要将表面多余的油及时抹去。

表干/硬干时间

20℃ / 50%相对湿度条件下，

表干/重涂间隔: 约 2 小时;

硬干: 约 24 小时

(根据涂布量和施工工艺有差异);

防水性能

20℃时，在通风良好的状况下，14 天后达到最佳防水性能。在此期间请勿用水清洁表面或覆盖地毯等物。

包装

20 公升

工具清洗

使用 **biohouse® Superclean Thinner 100** 清洁。

自然油地板的保养及翻新

工厂预涂装的自然油地板在拆包后铺装的，应在铺装后的 14 天内，保持室内通风良好，在此期间内请勿用水清洁，或用任何清洁保养品。并请勿覆盖地毯等。

14 天后，建议用 **biohouse®碧欧 蜡液保养剂 414** 保养一遍，以提高防水性。

日常使用中，根据使用状况及磨损状态，用 **biohouse®碧欧 蜡液保养剂 414** 定期保养；

一般家庭使用时，每年 1 - 2 次；商业使用时，每月 1 - 2 次；

根据磨损状态确认是否需要翻新，如需翻新处理，在表面再涂一遍 **biohouse®碧欧 自然油或硬质蜡油** 即可。

保养或翻新前均只需清洁表面，无须砂光。

成分

天然植物油为基料，无铅助剂。

保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 3 年以上。

注意

吸有涂料的布应展开干燥，不要皱成一团（干燥的油布有自燃的危险）。保存在儿童不能接触的地方。

保存在阴凉处。危险等级： 不适用（闪点：不适用）

废弃处理

液体残余物： EAK waste code 200112； EAK 分类： 油漆。

包装材料： 马口铁；空罐可回收循环利用。

（2012 年 3 月更新）