

快干硬质蜡油

产品描述

Biohouse®碧欧 快干硬质蜡油是以天然植物油和植物蜡为基料的木器涂料，合适于室内用各种木材表面的处理，尤其是木地板的表面。本产品是一款具有开放式多毛孔、防水、防脏及耐用的环境友好型天然植物涂料。处理后的木材表面具有不开裂、不起壳、不剥落的特点，并且对各种常见的冷液体具有极佳的抵抗性，例如：葡萄酒、咖啡、茶、水果汁及汽水等。干燥后的产品对人、动物及植物均安全无害，并符合欧盟儿童玩具安全标准 EN71-3。

符合认证

Biohouse®碧欧 快干硬质蜡油符合下列认证：

EN71-3 符合儿童玩具安全标准

EN12720 表面耐冷液体性能的评估

EN12721 表面耐湿热液体性能的评估

GB18581-2001 溶剂型木器涂料中有害物质限量

产品编号

5300 - 缎光

5301 - 哑光

表面处理

木材表面须清洁、干燥及无霜，含水率不高于 20%，旧的油漆需清除干净。

木材表面用 **100-180 目砂纸打磨木材表面**，太细的砂磨处理会减缓油蜡的渗透性能，并造成粘手及不平整的表面。

使用

开罐即用，无须稀释。

用硬毛刷、滚筒或不掉毛的棉布蘸取涂料，延木材纹理涂上薄薄一遍即可，在 15 分钟后擦去多余的涂料。

地板：推荐 2 涂，可在第一涂干燥约 3 小时后，涂上薄薄的第二涂，在 15 分钟后擦去多余的涂料。

也可用抛光机（白色或红色尼龙片）涂装。

干燥时间（在温度 20℃,相对湿度 50%,通风良好情况下）

表干（不粘灰）：约 3 小时； 硬干：约 24 小时； 完全固化：1 周

涂刷面积

25 -30 m² / 1 涂 / 公升； 15 - 20 m² / 2 涂 / 公升

包装

0.75 公升、2.50 公升、10 公升

工具清洗

使用 **biohouse® Superclean Thinner 100** 清洁。

保养及翻新

无需打磨。根据使用环境及磨损状态，用 **biohouse®碧欧 蜡液保养剂 414** 定期保养：

一般家庭使用时，每年 1 - 2 次； 一般商业使用时，每月 1 - 2 次；

根据磨损状态确认是否需要翻新，如翻新处理，用 **biohouse®碧欧 硬质蜡油** 即可。

成分

天然植物油及植物蜡为基料，无铅助剂，无苯溶剂。

保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 3 年以上。

注意

吸有涂料的布应展开干燥，不要皱成一团（干燥的油布有自燃的危险）。保存在儿童不能接触的地方。
保存在阴凉处。危险等级： 不适用（闪点：68.5℃）

废弃处理

干燥后的涂料可作为家庭废弃物处理。液体残余物：EAK waste code 200112；EAK 分类：油漆。
包装材料：马口铁；空罐可回收循环利用。