

覆盖色油

产品描述

Biohouse®碧欧 覆盖色油是以天然植物油为基料的，自然干燥的木器涂料。按一定比例加入碧欧专用色浆后可作为覆盖色木器涂料使用（白色为预调好的覆盖色）。涂刷 2~3 涂后可形成遮盖木材颜色，导管开放式的涂层，也可刷涂或布擦 1 涂形成半透明涂层。适用于各种木制基材，如实木，木皮，密度板，胶合板，OSB 板等。可用于各类室内木制品，如家具，门，线条，护墙板，地板等。也可用于户外木制品。在户外具有优异的耐候性。涂层不会剥落，不起翘，不开裂。翻新时无须打磨旧的涂层，直接在表面重涂即可。

产品符合欧盟儿童玩具安全标准 EN71-3 要求。

符合认证

EN71-3 欧盟儿童玩具安全标准

产品编号

2590 白色

2500 调色基料（须加入碧欧专用色浆调色后作为覆盖色使用）

基材处理

木材表面须清洁、干燥及无霜，含水率不高于 20%，

木材表面砂光至 180#到 240#，砂光过细会影响木材纤维吸收覆盖色油，造成干燥过慢。

调色

白色为预调好，无须调色。

其他颜色用调色基料 2500 加入 20%左右碧欧专用色浆，即 1 罐 2.5L 2500 加入 2 罐 0.16L 专用色浆，或 1 罐 10L 2500 加入 2 罐 0.64L 专用色浆。充分搅拌后成为覆盖色。

使用

使用前充分搅拌。

1. 喷涂

可用超净稀释剂稀释 10%左右，空气压力 2.0~4.0bar，喷嘴宽度 1.5 ~ 2.0mm，喷涂一个十字。干透后如未达到遮盖，可视情况喷涂第二个十字。

2. 刷涂：

用优质的尼龙刷，沿木材纹理方向，均匀涂刷。自然晾干约 8~12 小时后，可视情况细砂或抛光后涂第 2 遍。2 涂之后，如需更好的遮盖效果，可用相同的方法涂第 3 遍。

干燥时间

20℃ / 50%相对湿度，通风良好条件下，

表干： 约 6 小时

重涂间隔：约 8~12 小时

硬干： 约 24 小时

（根据环境条件和涂布量有差异）；

防水性能

20℃时，在通风良好的状况下，7~14 天后达到最佳防水性能。在此期间尽可能延长打包时间。

涂刷面积

刷涂： 10 m² /公升 （2 涂）

包装

0.75L, 2.5L, 10L

工具清洗

使用 **biohouse® Superclean Thinner 100** 清洁。

成分

天然植物油为基料，无机颜料，脱芳烃溶剂（不含苯、甲苯、二甲苯），二氧化硅、无铅助剂。

保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 3 年以上。

注意

吸有涂料的布应展开干燥，不要皱成一团（干燥的油布有自燃的危险）。保存在儿童不能接触的地方。

保存在阴凉处。危险等级： 不适用（闪点：不适用）

废弃处理

液体残余物： EAK waste code 200112； EAK 分类： 油漆。

包装材料： 马口铁；空罐可回收循环利用。

（2015 年 4 月更新）