

## 清油

### 产品描述

**Biohouse® 碧欧 清油**有以下几种用途

用作各种木材表面保护，可防水、耐脏，体现木材自然纹理效果。

用作底涂，在软木、粗锯木等材质着色前用清油以使这类材质吸收均匀。

用作面涂，如用在多毛孔木材着色涂料上以防脏，也可保护颜料和延长颜料的耐久性。

（在阳光直射时不提供防紫外线的性能）

用作 **biohouse® 碧欧-耐候色油调色基料**。

### 产品编号

000 - 缎光

### 表面处理

木材表面须清洁、干燥及无霜，含水率不高于 20%，旧的油漆需清除干净。

根据最终需要的表面效果，用 **120-180 目砂纸**打磨木材表面。

### 使用

开罐即用，无须稀释。

用硬毛刷或不掉毛的棉布蘸取涂料，延木材纹理涂上薄薄一遍即可，并立即擦去多余的涂料。也可用喷涂方式施工。

**地板：**在第一涂完全干燥后，涂上薄薄的第二涂。

如有需要，可用 **Biohouse® 碧欧 超净稀释剂 100** 稀释，至多 25%。

**干燥时间**（在温度 20℃,相对湿度 50%,通风良好情况下）

表干（不粘灰）： 约 8 小时； 硬干： 约 24-48 小时； 2 周后 完全固化

### 涂刷面积

20 m<sup>2</sup> / 1 涂 / 公升

### 包装

0.75 公升、2.50 公升、20 公升

### 工具清洗

使用 **biohouse® Superclean Thinner 100** 清洁。

### 保养及翻新

无需打磨。根据使用环境及磨损状态，用 **biohouse® 碧欧 清油** 每年保养一次；

根据磨损状态确认是否需要翻新处理。

### 成分

天然植物油为基料，无铅助剂，无苯溶剂。

### 保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 3 年以上。

### 注意

吸有涂料的布应展开干燥，不要皱成一团（干燥的油布有自然的危险）。保存在儿童不能接触的地方。

保存在阴凉处。危险等级： 不适用（闪点：68.5℃）

### 废弃处理

干燥后的涂料可作为家庭废弃物处理。液体残余物：EAK waste code 200112；EAK 分类：油漆。

包装材料：马口铁；空罐可回收循环利用。