

防 UV 清油

产品描述

Biohouse® 碧欧 防UV清油有以下几种用途:

用作各种木材表面保护,可防水、耐脏,体现木材自然纹理效果。

用作面涂,如用在多毛孔木材着色涂料上以防脏,也可保护颜料和延长颜料的耐久性。

产品编号

8300 - 缎光

表面处理

木材表面须清洁、干燥及无霜,含水率不高于 20%,旧的油漆需清除干净。

根据最终需要的表面效果,用 **120-180 目砂纸打磨木材表面**。

使用

开罐即用,无须稀释。

用硬毛刷或不掉毛的棉布蘸取涂料,延木材纹理涂上薄薄一遍即可,并立即擦去多余的涂料。根据木材吸收的情况,每隔 30 - 45 分钟时间,在上一遍涂层未干时,可重复再涂 1-2 次,最后一涂后 30 - 45 分钟内用布擦去多余的涂料。

干燥时间 (在温度 20°C,相对湿度 50%,通风良好情况下)

表干 (不粘灰): 约 4 小时

硬干: 约 24 小时

2 周后完全固化

涂刷面积

20 m² / 1 涂 / 公升

包装

0.75 公升、2.50 公升、20 公升

工具清洗

使用 **biohouse® Superclean Thinner 100** 清洁。

保养及翻新

无需打磨。根据使用环境及磨损状态,用 **biohouse® 碧欧 防UV清油** 每年保养一次;

根据磨损状态确认是否需要翻新处理。

成分

天然植物油为基料,紫外线吸收剂,无铅助剂,无苯溶剂。

保质期

在阴凉干燥处未开封时,可存储 3 年以上。

注意

吸有涂料的布应展开干燥,不要皱成一团(干燥的油布有自然的危险)。保存在儿童不能接触的地方。

保存在阴凉处。危险等级: 不适用(闪点: 63°C)

废弃处理

干燥后的涂料可作为家庭废弃物处理。液体残余物: EAK waste code 200112; EAK 分类: 油漆。

包装材料: 马口铁; 空罐可回收循环利用。