

## 自然油

### 产品描述

**Biohouse®碧欧 自然油**是以天然植物油为基料的，自然干燥的工业木器涂料，干燥快，可适合工厂机械化施工。适用于各种木制品，尤其是木地板和家具的涂装。符合欧盟儿童玩具安全标准 EN71.3 要求。

### 符合认证

EN71-3 欧盟儿童玩具安全标准

CEN/TS 15676:2007 欧盟地板防滑测试认证：SRV 值 80(干), 47(湿)

EN 13501-1:2007+A1:2009 欧盟防火测试认证：C f1 等级(在橡木实木地板上)

### 产品编号

9440 缎光

9441 哑光

### 基材处理

木材表面须清洁、干燥及无霜，含水率不高于 20%，

木材表面砂光至 **180#到 240#**，砂光过细会影响木材纤维吸收自然油，造成干燥过慢。

### 使用

使用前充分搅拌，无须稀释。

#### 1. 辊涂机施工时：

用胶辊辊 2 涂，每涂涂布量为 10 - 15 g/m<sup>2</sup>。每涂之后需下线自然晾干。上第 2 涂之前可视情况细砂或抛光。

#### 2. 喷涂

喷涂 2 涂，空气压力 2.0~2.5bar，喷嘴宽度 0.5 ~ 1.0mm。每涂之后需自然晾干，上第 2 涂之前可视情况细砂或抛光。

#### 3. 刷涂或布擦涂：

用硬猪鬃刷刷或布擦 2 涂。每涂涂布量约为 20 - 30 g/m<sup>2</sup>。上油后及时将表面多余的油用布收掉。每涂之后需自然晾干，上第 2 涂之前可视情况细砂或抛光。

### 表干/硬干时间

20℃ / 50%相对湿度，通风良好条件下，

表干/重涂间隔：约 3 小时；

可打包时间：72 小时以上

(根据环境条件和涂布量有差异)；

### 防水性能

20℃时，在通风良好的状况下，14 天后达到最佳防水性能。在此期间请勿用水清洁表面或覆盖地毯等物。

## 包装

10 公升

## 工具清洗

使用 **biohouse® Superclean Thinner 100** 清洁。

## 自然油地板的保养及翻新

日常使用中，根据使用状况及磨损状况，用 **biohouse®碧欧 保养摩丝 415s**（缎光）或 **415m**（亚光）定期保养；根据磨损状况确认是否需要翻新，如需翻新处理，在表面再涂一遍 **biohouse®碧欧 自然油或硬质蜡油**即可。保养或翻新前均只需清洁表面，无须砂光。

## 成分

天然植物油为基料，脱芳烃溶剂（不含苯、甲苯、二甲苯），二氧化硅、无铅助剂。

## 保质期

在阴凉干燥处未开封时，可存储 3 年以上。

## 注意

吸有涂料的布应展开干燥，不要皱成一团（干燥的油布有自燃的危险）。保存在儿童不能接触的地方。保存在阴凉处。危险等级：不适用（闪点：不适用）

## 废弃处理

液体残余物：EAK waste code 200112；EAK 分类：油漆。

包装材料：马口铁；空罐可回收循环利用。

（2014 年 9 月更新）